

3. Résultats des essais :

Les diamètres concernés ainsi que les résultats des essais de pression sont consignés dans les tableaux ci-dessous :

TUYAUX PVC PN16					
Diamètres (en mm)		Epaisseurs (en mm)		Pression d'essai (en bar)	Observations
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée		
40	40	3,00 - 3,50	3,02 - 3,04	68,60	Bonne Tenue
50	50	3,70 - 4,30	3,68 - 3,88	66,74	Bonne Tenue
63	63,1	4,70 - 5,40	5,02 - 5,17	72,60	Bonne Tenue
75	75	5,60 - 6,40	5,69 - 5,77	68,96	Bonne Tenue
90	90	6,70 - 7,60	6,72 - 6,82	67,78	Bonne Tenue
110	110	6,60 - 7,50	7,46 - 7,57	61,11	Bonne Tenue
125	125	7,40 - 8,40	7,74 - 7,95	55,45	Bonne Tenue
140	140,2	8,30 - 9,40	8,45 - 8,84	53,87	Bonne Tenue
160	160,1	9,50 - 10,70	9,74 - 10,46	54,41	Bonne Tenue
200	200,2	11,90 - 13,30	15,10 - 15,85	68,53	Bonne Tenue
225	225,8	13,40 - 15,00	14,24 - 15,60	56,54	Bonne Tenue
250	250	14,80 - 16,50	15,86 - 17,00	56,90	Bonne Tenue
315	315,8	18,70 - 20,80	17,98 - 18,41	50,71	Bonne Tenue

Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX PVC PN16, diamètres 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250 et 315 mm testés sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

Essais réalisés du 22/06/2022 au 23/06/2022 au laboratoire d'hydraulique relevant de la Direction de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'Espace Agricole.
Date limite de validité de ce bulletin est le 22/06/2024 (circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).

Opérateur d'essai :

JORTI A.

GORY I.

Bulletin d'essai visé par le chargé du Service des Expérimentations des Essais et de la

Normalisation

GORY I.

Approuvé par : GY

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole

Signé : Ahmed EL BOUARI